

LAVIOSA – PROMASA, S.A.	MANUAL DE ESPECIFICACIONES		
CARMOLD Y PRODUCTOS CARBONOSOS	Fecha: 02-10-17	Rev. N° 10	Pág: 1/1

CARMOLD IMPALPABLE “I”

	Mínimo	Máximo
Humedad		3 %
Cenizas		6 %
M. Volátiles	31 %	39 %
Azufre		0.75 %
Finura A.F.S.	195	230

CARMOLD GRANULADO “G”

	Mínimo	Máximo
Humedad		3 %
Cenizas		6 %
M. Volátiles	31%	39 %
Azufre		0.75 %
Finura A.F.S.	50	70

PREMEZ-50 AG Y PREMEZ-50 BP

	Mínimo	Máximo
Humedad		9.50 %
Cenizas	45 %	55 %
M. Volátiles	17 %	24 %
Azufre		0.55 %
Finura A.F.S.	195	230