

LAVIOSA – PROMASA, S.A.	MANUAL DE ESPECIFICACIONES		
DESCORIL 0.60/0.15 mm	Fecha: 26-10-06	Rev. Nº 3	Pág.: 1/1

	Máximo	Mínimo
Granulometría > 0.60 mm	10 %	
Granulometría < 0.15 mm	10 %	
Perdida por Calcinación 900°C	3.20 %	2.00 %
SiO ₂	76.00	72.00
Al ₂ O ₃	14.50	11.50
Na ₂ O	5.50	3.50
K ₂ O	5.00	2.00
CaO	1.80	1.00
MgO	1.00	0.20
Fe ₂ O ₃	1.30	0.70