

LAVIOSA – PROMASA, S.A.	MANUAL DE ESPECIFICACIONES		
DESCORIL 1.20/0.30 mm	Fecha: 04-04-07	Rev. Nº 1	Pág.: 1/1

	Máximo	Mínimo
Granulometría > 1.20 mm	15 %	
Granulometría < 0.30 mm	10 %	
Perdida por Calcinación 900°C	3.20 %	2.00 %
SiO ₂	76.00	72.00
Al ₂ O ₃	14.50	11.50
Na ₂ O	5.50	3.50
K ₂ O	5.00	2.00
CaO	1.80	1.00
MgO	1.00	0.20
Fe ₂ O ₃	1.30	0.70